

# Capadecor VarioPutz / Capadecor Putz



Wielobarwna, matowa, bardzo ekonomiczna, wewnętrzna powłoka dekoracyjna z drobnymi płatków, do nakładania wałkiem lub metodą natrysku.

## Opis produktu

Zastosowanie	Wielobarwna, odporna na uszkodzenia, ścienna powłoka wewnętrzna. Doskonale nadaje się do wykańczania ścian wewnętrznych w biurach, korytarzach, kłatkach schodowych, poczekalniach, itp. pomieszczeniach.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wysoce podatna na czyszczenie</li> <li>■ Odporna na mechaniczne obciążenia</li> <li>■ Niepalna, klasa A2 wg DIN 4102 (klasyfikacja niemiecka), obowiązuje dla aplikacji wałkiem</li> <li>■ Łatwa w obróbce, nakładana wałkiem lub metodą natrysku</li> <li>■ Możliwe wykonywanie poprawek i korekt powierzchni</li> </ul>
Spoiwo	Dyspersja żywic tworzyw sztucznych
Wielkość opakowań	12,5 kg
Barwa	Bezbarwne spoiwo z barwnymi płatkami.

Uwaga: Wszystkie desenie VarioPutz wymagają warstwy pośredniej z odpowiednio zabarwionego środka gruntującego Putzgrund 610. Odpowiednie receptury znajdują się w systemie ColorExpres w kolekcji "CD VarioPutz".

### Desenie:

VarioPutz Nr. 13  
 VarioPutz Nr. 14  
 VarioPutz Nr. 19  
 VarioPutz Nr. 21  
 VarioPutz Nr. 23  
 VarioPutz Nr. 25  
 VarioPutz Nr. 27  
 VarioPutz Nr. 29  
 VarioPutz Nr. 30  
 VarioPutz Nr. 31\*  
 VarioPutz Nr. 32\*  
 VarioPutz Nr. 35\*  
 VarioPutz Nr. 41\*  
 VarioPutz Nr. 49\*  
 VarioPutz Nr. 51\*  
 VarioPutz Nr. 53  
 VarioPutz Nr. 55

### Numer koloru:

VP Nr. 13  
 VP Nr. 14  
 VP Nr. 19  
 VP Nr. 21  
 VP Nr. 23  
 VP Nr. 25  
 VP Nr. 27  
 VP Nr. 29  
 VP Nr. 30  
 VP Nr. 31  
 VP Nr. 32  
 VP Nr. 35  
 VP Nr. 41  
 VP Nr. 49  
 VP Nr. 51  
 VP Nr. 53  
 VP Nr. 55

### Oznaczenie koloru:

VP Nr. 13  
 VP Nr. 14  
 VP Nr. 19  
 VP Nr. 21  
 VP Nr. 23  
 VP Nr. 25  
 VP Nr. 27  
 VP Nr. 29  
 VP Nr. 30  
 VP Nr. 31  
 VP Nr. 32  
 VP Nr. 35  
 VP Nr. 41  
 VP Nr. 49  
 VP Nr. 51  
 VP Nr. 53  
 VP Nr. 55



	<p>Wskazówka: Desenie zawierają płatki metaliczne, które są widoczne tylko przy bezpośrednim oświetleniu.</p> <p><b>Barwienie według kolekcji Caparol 3D może powodować niewłaściwe zabarwienie podkładu.</b></p>
Stopień połysku	Matowy
Składowanie	Składować opakowania oryginalnie, fabrycznie zamknięte w pomieszczeniach chłodnych powyżej 0°C.
Dane Techniczne	■ Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH <sub>2</sub> O: wartość-s <sub>d</sub> : ok. 0,10 m
Produkty uzupełniające	Putzgrund 610 Capadecor Vario-Finish Matt/Seidenmatt (zalecane jako ochronna powłoka zamykająca)

## Sposób użycia

Odpowiednie podłoża	Podłoża powinny być nośne, czyste, suche i pozbawione wszelakich substancji mogących utrudniać przyczepność.
Przygotowanie podłoża	<p><b>Podłoża strukturalne:</b> Dobrze przylegające tapety rauhfaser lub z włókna szklanego, także tynki o delikatnej lub średniej strukturze po nałożeniu podkładu z materiału Putzgrund 610 można pokrywać masą VarioPutz. Należy uwzględnić przy tym, że różnice w strukturze podłoża nie zostaną zniwelowane. Może się okazać konieczne nałożenie drugiej warstwy VarioPutz.</p> <p><b>Tynki cementowo-wapienne i cementowe:</b> Tynki zwarte, normalnie chłonne pokrywać bez wcześniejszego przygotowania. Tynki porowate i silnie chłonne zagruntować wstępnie środkiem OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF Konzentrat.</p> <p><b>Tynki gipsowe i maszynowe z grupy PIV:</b> Tynki gipsowe z zeszkliwioną powierzchnią przeszlifować, odkurzyć, gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan-Putzfestiger. Powierzchnie normalnie chłonne gruntować środkami Caparol-Haftgrund lub Putzgrund 610.</p> <p><b>Płyty gipsowo-kartonowe:</b> Usunąć pozostałości szpachłówki. Miękkie szpachlowane miejsca wzmocnić przez zagruntowanie środkiem Caparol Tiefgrund TB lub Amphisilan-Putzfestiger. Powierzchnie normalnie chłonne gruntować środkami Caparol-Haftgrund lub Putzgrund 610. Płyty z zawartością wodorocieńczalnych składników mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol AquaSperrgrund.</p> <p><b>Beton:</b> Oczyścić, usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność. Powierzchnie normalnie chłonne gruntować środkami Caparol-Haftgrund lub Putzgrund 610.</p> <p><b>Nienośne powłoki:</b> Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub powłok tynków na bazie żywic syntetycznych usunąć całkowicie aż do podłoża. Podłoża porowate, osypujące się lub silnie chłonne gruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF Konzentrat.</p> <p><b>Podłoża z nalotami grzybów i pleśni:</b> Nalot grzybów lub pleśni usunąć mechanicznie przez zeszcotkowanie na mokro, zeszkobanie lub zdrapanie. Podłoża zmyć grzybobójczym środkiem Capatop i dobrze wysuszyć.</p> <p><b>Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:</b> Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów rozpuszczających tłuszcze i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszcotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco- odcinającą środkiem Caparol - AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384).</p> <p><b>Niewielkie ubytki w podłożach:</b> Niewielkie ubytki uzupełniać szpachłówkami z grupy Caparol Akkordspachtel i odpowiednio zagruntować.</p>
Sposób nakładania	Nakładanie wałkiem lub metodą natrysku.
Układ warstw	<p><b>Warstwa pośrednia:</b> Putzgrund 610 zabarwiony odpowiednio do wybranego deseni VarioPutz. Na kontrastowych i/lub słabo chłonnych podłożach może wystąpić potrzeba nałożenia podwójnej warstwy pośredniej. Podkłady nie zawierające piasku kwarcowego są nieodpowiednie.</p> <p><b>Nakładanie wałkiem:</b> Przed użyciem tynk VarioPutz dobrze wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym lub ręcznie. Odpowiedni wałek przed rozpoczęciem pracy nasączyć i "rozwałkować" na osobnej powierzchni. Tynk nakładać obficie, nierozcieńczony, równomiernie krzyżowo metodą „mokrym na mokre” Po krótkim przeschnięciu (ok. 10 - 30 min) wygładzić miękkim pędzlem. W narożnikach wewnętrznych nakładać mniejszym wałkiem.</p>

	<p><b>Natrysk:</b> Masę VarioPutz wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym i natryskiwać nie rozcieńczoną odpowiednim urządzeniem ruchami kolistymi. Powierzchni nie wykańczać wałkiem. Dysza: 4–5 mm Ciśnienie: 2,5–3,5 bar Odległość od ściany ok.: 60 - 80 cm</p> <p><b>Zużycie</b></p> <p><b>Zużycie przy nakładaniu wałkiem:</b> Ok. 350 g/m<sup>2</sup>, dokładne zużycie można ustalić wyłącznie metodą próby na danym podłożu.</p> <p><b>Zużycie przy natrysku:</b> Ok. 800-1100 g/m<sup>2</sup>, dokładne zużycie można ustalić wyłącznie metodą próby na danym podłożu.</p> <p><b>Warunki obróbki</b></p> <p><b>Minimalna temperatura stosowania:</b> +8 °C przy wilgotności powietrza poniżej 65 %.</p> <p><b>Czas schnięcia</b> Przy +20 °C i 65% wilgotności warstwa jest powierzchniowo sucha po ok. 6-8 godz. Całkowicie wyschnięta i obciążalna po ok. 3 dniach. Przy niższych temperaturach i wyższej wilgotności powyższe czasy ulegają proporcjonalnemu wydłużeniu.</p> <p><b>Narzędzia</b></p> <p><b>Odpowiednie wałki:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wysokości włosa powinna wynosić pomiędzy 12 i 16 mm. Narzędzia umyć woda natychmiast po użyciu.</li> </ul> <p><b>Odpowiednie narzędzie do natrysku:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pistolet koszowy Narzędzia umyć woda natychmiast po użyciu.</li> </ul> <p><b>Wskazówka</b></p> <p>Celem uniknięcia powstawania widocznych styków pasm roboczych oraz różnic kolorystycznych nakładać na większych powierzchniach bez przerw w jednym ciągu i stosować materiał z tej samej partii produkcyjnej.</p> <p>Przy gruntowaniu materiałem Caparol-Tiefgrund TB wewnątrz pomieszczeń może pozostawać typowy dla niego zapach. Zapewnić dobrą wentylację. W pomieszczeniach wrażliwych stosować niskoaromatyczny materiał AmphiSilan-Putzfestiger.</p> <p>W przypadku obróbki mas szpachlowych zawierających gips, może dojść w wyniku wnikania wilgoci do powstania pęcherzy i odprysków. W związku z tym należy zapewnić szybkie wysychanie poprzez odpowiednie wietrzenie, wentylację pomieszczeń.</p>
--	---

## Wskazówki

<p>Uwaga (stan na dzień wydania)</p> <p>Utylizacja</p> <p>Kod produktu farby i lakiery</p> <p>Deklarowany skład produktu</p> <p>Doradztwo techniczne</p> <p>Infolinia</p>	<p>Chronić przed dziećmi. W trakcie szlifowania stosować filtr P2. w trakcie obróbki i wysychania należy zapewnić odpowiednie wietrzenie. Nie jeść, nie pic i nie palić w trakcie pracy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować filtr A2/P2. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Dalsze informacje zawiera Karta Charakterystyki wyrobu.</p> <p>Do utylizacji przekazywać wyłącznie opakowania całkowicie opróżnione. Płynne pozostałości usuwać jak farby wodorozcieńczalne. Zasznięte pozostałości materiału usuwać jak zasznięte stare farby lub odpady domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.</p> <p>M-DF02</p> <p>Dyspersja żywic akrylowych, barwne pigmenty, wypełniacze mineralne, woda, środki błonotwórcze, dodatki, środki konserwujące.</p> <p>W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.</p> <p>Doradztwo techniczne: Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41 techniczny@caparol.pl</p>
---	--

## Karta informacyjno-techniczna 868, stan na maj 2014

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnego wydania niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o. o. ul. · Baletowa 5C · PL – 02-867 Warszawa · tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 · internet: www.caparol.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: www.caparol.de