

# Capadecor StuccoDecor DI LUCE

Dyspersyjna masa szpachlowa do wykonywania dekoracyjnych powierzchni o wysokim połysku metodą szpachlowania.



## Opis produktu

Zastosowanie	Dyspersyjna masa szpachlowa o lustrzanym połysku do stosowania na ścianach wewnątrz pomieszczeń.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wodorozcieńczalna</li> <li>■ Półprzeźroczysta</li> <li>■ Wysoki połysk bez konieczności nanoszenia dodatkowej powłoki dekoracyjnej</li> <li>■ Efektywna i łatwa w stosowaniu.</li> <li>■ Możliwość barwienia maszynowego w systemie ColorExpress.</li> <li>■ Podatna na czyszczenie</li> <li>■ Dyfuzyjna i sorpcyjna</li> </ul>
Wielkość opakowań	■ 2,5 l i 5 l
Barwa	półprzeźroczysta biała
Stopień połysku	Zależnie od sposobu wykonania błyszcząca do wysokiego połysku.
Składowanie	Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Napoczęte opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.
Dane Techniczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gęstość: ok. 1,45 g/ml.</li> <li>■ Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH<sub>2</sub>O: wartość-s<sub>d</sub>: ok. 0,06 m.</li> </ul>

## Sposób użycia

Odpowiednie podłoża	<p>Powierzchnie wewnętrzne z tynków mineralnych z grupy PII, PIII, tynki gipsowe i maszynowe z grupy PIV, płyty gipskartonowe, elementy gipsowe i powierzchnie betonowe.</p> <p>Podłoże musi być nośne, suche, czyste, wolne od substancji zmniejszających przyczepność, równe i niekontrastowe.</p>
---------------------	--



Przygotowanie podłoża

Gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Zależnie od właściwości podłoża wykonać 1-2 pełnopowierzchniowe szpachlowania materiałem Caparol-Akkordspachtelfein (inne masy szpachlowe nie są zalecane) do stopnia jakości Q4, po wyschnięciu przeszlifować. Wyrównanie chłonności oraz „związanie” pyłu (np. po szlifowaniu) środkiem gruntującym CapaSol LF.

Sposób nakładania

StuccoDecor DI LUCE nanosić cało- powierzchniowo cienką warstwą. Używać możliwie mało materiału.

Pierwszy krok:



- Stykające się powierzchnie obrabiać metodą "mokrym w mokre".
- Po wyschnięciu usunąć pozostałe po szpachlowaniu zgrubienia materiału.

Drugi i w razie potrzeby trzeci krok:



- Drugie szpachlowanie wykonać tak samo jak pierwsze.
- Przy tej warstwie uzyskuje się połysk.
- Na życzenie można wykonać trzecie szpachlowanie, przy którym powstaje połysk zbliżony do lustrzanego.

Polerowanie powierzchni:



- Po krótkim czasie odpowietrzenia albo po wyschnięciu polerujemy powierzchnię szpachlą.
- Szpachlę prowadzimy płasko pod kątem ostrym do powierzchni z lekkim naciskiem.
- Dzięki temu powstaje typowa, błyszcząca powierzchnia.

Wskazówka: Polerowanie powierzchni przy pomocy technik maszynowych powinno być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników. Porównywalny połysk można osiągnąć poprzez nałożenie trzeciej warstwy szpachli i wypolerowanie przy pomocy odpowiedniej podwójnej szpachli (z możliwością regulacji elastyczności).

### Wskazówki kształtowania powierzchni:

Technika szpachlowania StuccoDecor Di Luce to fascynująca gra refleksu światła z głębszej warstwy szpachlowej i ich odbicia na powierzchni. Dodatkowa warstwa wyblyszczająca albo polerowanie nie jest konieczne. Dzięki różnym technikom pracy można kształtować różny wygląd powierzchni.

Zużycie

ok. 80 – 100 ml/m<sup>2</sup>/cykl roboczy. Dokładne zużycie należy ustalić na powierzchni próbnej.

Warunki obróbki

**Minimalna temperatura obróbki:**  
+5 °C (otoczenia i podłoża)

Czas schnięcia

W temp. +20 °C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po ok. 30 – 60 min. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 1-2 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Narzędzia

Zalecamy nakładanie przy użyciu wykonanej ze stali nierdzewnej szpachelki (podwójnej) w celu racjonalnego i oszczędnego nanoszenia StuccoDecor DI LUCE. Przed rozpoczęciem pracy nową szpachelką konieczne przeszlifować na mokro papierem (granulacja 400-600) i krawędzie delikatnie podgiąć.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Wskazówka

### Wskazówki dotyczące pielęgnacji powierzchni:

Powierzchnie wykonaną szpachlówką StuccoDecor DI LUCE można czyścić. Zanieczyszczenia należy natychmiast usunąć przy użyciu wody i miękkiej ściereczki. Czyszczenie powierzchni należy wykonać starannie i z najwyższą uwagą, tak aby nie uszkodzić powierzchni. Aby podnieść podatność na czyszczenie można wykonać dodatkową warstwę ochronną środkiem Disboxan 450 (rozcieńczonym wodą w proporcji 1:9, patrz karta techniczna 450). Warstwę ochronną nanieść czystą miękką szmatką. Po wykonaniu dodatkowej warstwy ochronnej, kolor szpachlowanej powierzchni będzie bardziej intensywny. W trakcie tej pracy zapewnić odpowiednie wietrzenie pomieszczenia. Jeżeli nie jest to możliwe odradza się stosowanie środka Disboxan 450.

Na powierzchniach/strefach przeznaczonych do zmywania bądź gotowania nie zaleca się stosowania StuccoDecor DI LUCE lub należy powierzchnie te zabezpieczyć np. szklanymi ekranami.

## Wskazówki

Uwaga (stan na dzień wydania)	Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska.
Utylizacja	Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
Kod produktu farby i lakiery	M-DF02
Deklarowany skład produktu	Mieszany polimer - akryl- /octan winylu, wypełniacze mineralne, woda, etery glikolowe, glikole, alkohol estrowy, dodatki, konserwanty.
Bliższe informacje	Patrz karta charakterystyki wyrobu.
Doradztwo techniczne	W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.
Infolinia	Doradztwo techniczne: Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41 techniczny@caparol.pl

### Karta informacyjno-techniczna 561, stan na sierpień 2012

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnego wydania niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o. o. ul. · Baletowa 5C · PL – 02-867 Warszawa · tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 · internet: [www.caparol.pl](http://www.caparol.pl)

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: [www.caparol.de](http://www.caparol.de)