



KÖSTER KD 2 Blitzpulver

Proszek szybkowiązący KÖSTER Blitzpulver – w ciągu kilku sekund uszczelnia miejsce przecieku.

Właściwości

Wysokoreaktywny, błyskawicznie wiążący proszek, uszczelnia miejsce przecieku w ciągu kilku sekund.

Dane techniczne

Czas wiązania (przy uszczelnianiu przecieków) ok. 20 sek.

Zastosowanie

Proszek szybkowiązący KÖSTER Blitzpulver stosowany jest do uszczelniania przecieków w piwnicach, szybach windowych, itp. przeciw wodzie przesiąkającej i pod ciśnieniem, od strony negatywnej i pozytywnej. Proszek KÖSTER Blitzpulver nadaje się też do zamykania rys przed wykonaniem iniekcji żywicami poliuretanowymi KÖSTER.

Podłoże

Podłoże musi być nośne (minimalna wytrzymałość na odrywanie 1,5 N/mm²), wolne od zaolejeń i luźnych części. Jastyrychy należy usunąć, aż do nośnych elementów budowli (mur, beton). Jeżeli jest to możliwe – wyskrobać fugi w murze na głębokość ok. 2 cm. Suche powierzchnie dobrze zmoczyć przed rozpoczęciem robót. Ubytki i otwarte fugi wypełnić zaprawą KÖSTER Sperrmortel lub KÖSTER Wasserstop. Na beton komórkowy, bloczki z betonu lekkiego lub komórkowego (np. Poroton) przed zastosowaniem systemu uszczelniania KÖSTER nałożyć nośny tynk z KÖSTER Sperrmortel. Nie stosować proszku Blitzpulver na następujące podłoża: mury z lekkich materiałów, pustaków (np. Poroton), beton komórkowy, powłoki malarskie i pokrycia, materiały zawierające gips.

Sposób wykonania

Uszczelnienie miejsca przecieku:
Proszek Blitzpulver mocno przycisnąć w miejscu przecieku i przytrzymać, aż do powstrzymania przecieku.

Uszczelnienie powierzchniowe:

Po usunięciu przecieku należy wykonać uszczelnienie powierzchniowe. Mikrozaprawę uszczelniającą KÖSTER NB 1 rozrobić z wodą, aż do uzyskania plastycznej, jednorodnej masy dającej się nakładać pędzlem. Mikrozaprawę nanieść na podłoże za pomocą pędzla lub szczotki. Następnie suchy proszek KÖSTER Blitzpulver wcierać mocno dłonią w jeszcze świeżą, mokrą mikrozaprawę uszczelniającą, aż powierzchnia materiału będzie sucha. Bez zachowywania przerwy nanieść na powierzchnię płyn KÖSTER Harte Flüssig lub Polysil® TG 500. Następnie natychmiast i jeszcze raz po ok. 30 min. powtórzyć krok pierwszy tj. nanieść mikrozaprawę uszczelniającą KÖSTER NB 1. Maksymalna łączna grubość warstwy mikrozaprawy nie może przekraczać 4 mm.

Wykańczanie powierzchni ścian:

Najwcześniej po 24 godz. nanieść obrzutkę KÖSTER Sanierputz Spritzbewurf (kryjąc równomiernie ok. 50% powierzchni). Po kolejnych 24 godz. można nakładać tynki renowacyjne KÖSTER Sanierputz.

Zużycie

ok. 1 - 2 kg/m²;

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia natychmiast po użyciu czyścić wodą.

Opakowania

W 512 001	puszka 1 kg
W 512 006	wiadro 6 kg
W 512 015	wiadro 15 kg

Przechowywanie

Materiał przechowywać w suchych pomieszczeniach, chronić przed mrozem. Okres składowania min. 12 miesięcy.

Środki ostrożności

Nosić rękawice ochronne i okulary ochronne.

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER KB-FIX 5	Numer produktu C 515 015
KÖSTER Fugenspachtel FS-V	Numer produktu J 231 004
KÖSTER KB-Flex 200 Pasta uszczelniająca	Numer produktu J 250
KÖSTER Sanierputz Glattpachtel	Numer produktu M 369 025
KÖSTER Sanierputz "S" biały	Numer produktu M 663 030
KÖSTER Sanierputz 2 "lekki"	Numer produktu M 664 025
KÖSTER Sanierputz "E" szary	Numer produktu M 668
KÖSTER KD 1 Mikrozaprawa uszczelniająca	Numer produktu W 211
KÖSTER KD pakiet systemu Kellerdicht	Numer produktu W 219 001
KÖSTER KD 3 Płyn utwardzający	Numer produktu W 313
KÖSTER Sperrmortel	Numer produktu W 530 025
KÖSTER Wasserstop	Numer produktu W 540 015
KÖSTER SB Haftemulsion Konzentrat	Numer produktu W 710

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dnia ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.